

시험성적서

1. 성적서 번호 : CT16-019285
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)누리켄
 - 주소 : 충청남도 아산시 둔포면 봉재길63번길 9
3. 시험기간 : 2016년 02월 11일 ~ 2016년 02월 17일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 폴리우레탄 폼 /LF 5000
6. 시험방법
 - (1) KS M 3809:2006

7. 시험결과



1) 1

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고
밀도	kg/m ³	(1)	29	(23±2)℃, (50±5)% R.H.
열전도율(평균온도: 20±5℃)	W/m·K	(1)	0.030	(23±2)℃, (50±5)% R.H.
흡수량	g/100cm ²	(1)	1.5	(23±2)℃, (50±5)% R.H.
연소성	mm	(1)	이상없음(*)	(23±2)℃, (50±5)% R.H.

*연소시간(초) : 39,39,40,39,40

연소길이(mm) : 25,26,25,26,25

---- 이 하 여 백 ----

확인	작성자 성명	김인규		기술책임자 성명	장진호	
비교 : 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.						

2016년 02월 17일

한국건설생활환경시험연구원장



대전충남지원 : 341-13 대전광역시 유성구 가정북로 26-34 대덕밸리나 042-360-3007
 결과문의 : 대전충남지원 ☎ (042)360-3000

